

## AUTOMOTIVE HIGH HEAT

### ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ МАТОВАЯ (ДО 1093°C)

AUTOMOTIVE HIGH HEAT – защитное силиконовое покрытие, специально создано для защиты и преобразования поверхностей, нагреваемых максимально до температуры 1093°C. Краска, не имеющая аналогов!

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- устойчива к высоким температурам, максимально до 1093°C;
- Stops Rust- формула обеспечивает мощные антикоррозионные свойства покрытия, предотвращая появление и блокируя развитие уже имеющейся ржавчины;
- атмосферостойкая и УФ-стойкая;
- устойчива к воздействию масел, бензина, влаги, соли и растворителей;
- уникальная технология распыления позволяет окрашивать под любым углом, даже перевернув спрей вверх дном; для труднодоступных поверхностей;
- широкая кнопка-спрей обеспечивает комфорт при работе с краской, сводя к минимуму усталость пальца;
- для внутренних и наружных работ.

**АДГЕЗИЯ:** отличная адгезия к любым металлическим поверхностям.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** прекрасное решение для покрытия каминов, мангалов, грилей, дровяных печей, радиаторов, защитных экранов, очагов, автомобильных деталей и механизмов, выпускных коллекторов и выхлопных систем; и других поверхностей, подвергающихся нагреву до 1093°C.

**Ограничения:** не использовать на металлических поверхностях, подвергающихся воздействию открытого огня или прямому контакту с пищевыми продуктами (например, решетки грилей).

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** матовое покрытие различных цветов.

**СОСТАВ:** силикон + орг. растворители.

**УПАКОВКА:** спрей 340 г.

**РАСХОД:** 1 м<sup>2</sup>.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения с помощью промышленных моющих средств или других подходящих методов очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.

Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину металлической щеткой или наждачной бумагой.

Ранее покрытие поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии.

Слегка отшлифуйте (матируйте) гладкие, твердые, глянцевые поверхности. Удалите всю пыль с поверхности влажной тряпкой и дайте просохнуть.

Используйте Rust-Oleum 249340 High Heat Primer в качестве адгезионного грунта, который обеспечит дополнительную защиту от коррозии и увеличит адгезию последующего покрытия. Особенно рекомендуется для оголенных металлических поверхностей.

#### НАНЕСЕНИЕ

Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить надлежащее время высыхания. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения. Держите баллон на расстоянии 35-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более отдельных легких слоев в течение нескольких минут, избегая потеков и капель.

Дайте краске высохнуть в течение 1-2 часов перед процедурой «запекания», описанной ниже.

**Примечание:** при первом прогреве, после полного высыхания окрашенной поверхности, откройте окна и обеспечьте достаточную вентиляцию, т.к. может произойти выделение смога и неприятного запаха.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** (при температуре 21°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 30 минут;
- легкое использование – 1-2 часа;
- повторное нанесение – через 1 час в любое время;
- запекание – через 1-2 часа.

#### **ПРОЦЕДУРА ЗАПЕКАНИЯ ПОКРЫТИЯ**

**Части автомобиля (выпускные коллекторы или выхлопные системы):** двигайтесь на автомобиле на малом газу в течение 10 минут, затем дайте автомобилю остыть 20 минут. Снова двигайтесь на малом газу в течение 20 минут и дайте остыть 20 минут. Далее двигайтесь в течение 30 минут в нормальном рабочем режиме, затем дайте автомобилю остыть.

**Неавтомобильные части:** запекайте при температуре 121°C в течение 30 минут, затем дайте остыть в течение 30 минут. Далее запекайте при 204°C - 30 минут и дайте остыть 30 минут. Снова запекайте при 315°C - 30 минут и дайте остыть 30 минут. **Осторожно!** Не допускайте превышения температурных границ нагрева запекаемых поверхностей.

**Очистка:** протрите кнопку сухой тряпкой. Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом.

Очищайте поверхность от влажных потеков и капель краски ксилолом или уайт-спиритом.

**Меры предосторожности:** не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

**ОГНЕОПАСНО!** Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. **ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ.** Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

**Держите подальше от детей!**

**СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет.** Дата изготовления на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

**Претензии по качеству продукции** Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт [www.arluma.ru](http://www.arluma.ru).