

## SPECIALTY APPLIANCE EPOXY SPRAY

### ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ СПРЕЙ

SPECIALTY APPLIANCE EPOXY SPRAY – это твердая, устойчивая к влаге эмаль, которая разработана специально для металлических поверхностей внутри помещений.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- превосходная стойкость к царапинам и сколам, а также антикоррозионные свойства покрытия;
- обеспечивает моющуюся, влагостойкую поверхность;
- создает на поверхности необычайно твердое, фабричного вида покрытие;
- поставляется в популярных для бытовых приборов расцветках;
- не требуется предварительное грунтование поверхности;
- для внутренних работ.

**АДГЕЗИЯ:** отличная адгезия к дереву, металлу, пластику, гипсокартону, бетону, штукатурке, неглазурованной керамике, стеклу, алюминию, меди, гальванизированным металлическим поверхностям и т.д.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** отлично подходит для ремонта изношенных поверхностей холодильников, посудомоечных и стиральных машин, сушилок, шкафов, столов, металлических стеллажей и других предметов.

**Ограничения:** не использовать на поверхностях, подвергающихся воздействию высоких температур - печей, крышек кухонных плит и т.п.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** гладкое глянцевое фабричного вида покрытие, в популярных для бытовых приборов расцветках.

**СОСТАВ:** эпоксидно-алкидный + орг. растворители.

**УПАКОВКА:** спрей 340 г.

**РАСХОД:** 1,5 м<sup>2</sup>.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые или химические загрязнения с помощью моющих средств или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.

Удалите всю отслаивающуюся краску и ржавчину металлической щеткой или шлифованием. Удалите пыль влажной тряпкой и тщательно просушите поверхность.

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии. Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте для улучшения адгезии, шлифовальную пыль удалите влажной тряпкой и тщательно просушите поверхность.

Не рекомендуется предварительное грунтование поверхности.

#### НАНЕСЕНИЕ

Нанесите при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить надлежащее время высыхания. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения. Держите баллон на расстоянии 35-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите несколько отдельных легких слоев в течение нескольких минут, избегая потеков и капель.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** (при температуре 21-27°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 2-4 часа;
- легкое использование – 5-9 часов;
- повторное нанесение - в течение 30 минут или через 7 дней;
- полное высыхание – 24 часа.

**Очистка:** по окончании работы, очистите клапан, перевернув баллон кнопкой вниз и удерживая ее в состоянии распыления в течение 5-ти секунд, затем протрите сухой тряпкой. (Будьте осторожны, чтобы нечаянно не испачкать себя или другие объекты). Если клапан засорится, скрутите и снимите насадку, промойте ее растворителем, например, уайт-спиритом. Очищайте поверхность от влажных потеков и капель эмали ксилолом или уайт-спиритом.

**Меры предосторожности:** не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

**ОГНЕОПАСНО!** Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

**Держите подальше от детей!**

**СРОК ГОДНОСТИ:** 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

**Претензии по качеству продукции** Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт [www.arluma.ru](http://www.arluma.ru).