

SPECIALTY PAINT FOR PLASTIC SPRAY

КРАСКА ДЛЯ ПЛАСТИКА СПРЕЙ

SPECIALTY PAINT FOR PLASTIC SPRAY – краска, разработанная специально для обновления и реставрации пластиковых поверхностей внутри и снаружи помещений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- наносится в один прием непосредственно на пластик с прекрасной адгезией;
- не требует предварительного грунтования;
- имеется выбор среди нескольких популярных цветов;
- для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия ко всем видам пластмасс, таким как полипропилен, полистирол, ПВХ, стеклопластик, каучук, поливинил и др.

Примечание: на предметах из полиэтилена, проведите тест на совместимость с поверхностью в незаметном месте.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: поможет изменить внешний вид любых изделий из пластмассы, например, стульев, столов, вазонов, почтовых ящиков, жалюзи, предметов декора и многого другого.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: гладкое глянцевое покрытие различных цветов.

СОСТАВ: модифицированный алкид + орг. растворители.

УПАКОВКА: 340 г.

РАСХОД: 1,5-2 м².

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для новых пластиковых поверхностей: протрите поверхность растворителем для красок для улучшения адгезии.

Для старых поверхностей: удалите отслаивающийся материал щеткой или скребком, вымойте поверхность водой с мылом, промойте чистой водой и дайте просохнуть.

Глянцевые или гладкие поверхности слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой №220. При наличии плесени, вымойте поверхность 10%-м раствором бытового отбеливателя с водой, затем промойте чистой водой и дайте просохнуть.

НАНЕСЕНИЕ

Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 65%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения. Держите баллон на расстоянии 30-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более отдельных легких слоев краски в течение нескольких минут.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 25°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 30 минут;
- легкое использование – 1-2 часа;
- повторное нанесение – в течение 1 часа или после 48 часов;
- полное высыхание – 24 часа;
- максимум адгезии достигается через 5-7 дней.

Очистка: по окончании работы, очистите клапан, перевернув баллон кнопкой вниз и удерживая ее в состоянии распыления в течение 5-ти секунд, затем протрите сухой тряпкой. (Будьте осторожны, чтобы нечаянно не испачкать себя или другие объекты). Если клапан засорится, скрутите и снимите насадку, промойте ее растворителем, например, уайт-спиритом.

Очищайте поверхность от влажных потеков и капель краски ксилолом или уайт-спиритом.

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не

распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. **ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ.** Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.