

VARATHANE® NO SANDING REFINISHING PREP СРЕДСТВО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АДГЕЗИИ БЕЗ ЗАШКУРИВАНИЯ

VARATHANE® NO SANDING REFINISHING PREP – быстрое и простое решение для полного обновления внешнего вида деревянных поверхностей, без зашкуривания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- очищает и оживляет деревянные поверхности, цвет которых стал унылым и блеклым;
- удаляет въевшуюся грязь, налет, царапины и ссадины с поверхности старого защитного покрытия, без зашкуривания, не навредив тонирующему составу под ним;
- придает поверхности вид вновь отполированной;
- увеличит адгезию финишных защитных покрытий;
- подходит для восстановления паркетного пола, а также для восстановления внешнего вида пола из ламината, если после «Средства для улучшения адгезии» использовать «Средство для восстановления, обновления и полировки покрытий пола» VARATHANE®;
- очищенный, отполированный пол должен быть обязательно покрыт любым защитным лаком или составом VARATHANE®;
- для внутренних работ.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасно очистит и подготовит для последующей обработки любые ранее покрытые лаком деревянные поверхности, деревянные полы, ранее обработанные полиуретановым, шеллачным или лаковым защитными покрытиями, паркетные полы, полы из ламината, мебель, двери, декоративные панели и др.

СОСТАВ: ПАВ, водный. **ЛОВ:** 485 г/л.

УПАКОВКА: флакон 0,946 л.

ВЕС: 1 кг/л.

РАСХОД: 20 м²/0,946 л.

ИНСТРУМЕНТ: мягкая абразивная губка (для больших площадей используйте швабру с насадками)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите всю пыль и грязь с поверхности влажной тряпкой. VARATHANE® WOOD REFRESHER совместим со всеми типами ранее обработанных деревянных поверхностей, но не совместим с восковым покрытием. Проведите тест на присутствие воска на поверхности. Для этого протирайте поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Если тряпка двигается с затруднениями, значит воск присутствует на поверхности. Чтобы растворить и удалить воск с поверхности, протрите поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом, до чистого состояния.

НАНЕСЕНИЕ

Не перемешивать и не разбавлять. Используйте защитные перчатки!

Условно разделите поверхность на участки 1м*1м и приступайте к поэтапной работе по очистке покрытия. Нанесите No Sanding Refinishing Prep на поверхность и очищайте её мягкой абразивной губкой равномерными Z-образными движениями вперед-назад. На вертикальных поверхностях пропитайте губку составом и проведите такую же процедуру. Затем начисто протрите поверхность влажной тряпкой или губкой, не давая высохнуть очищающему составу!

Повторите процедуру на всех остальных участках до полного завершения и дайте всей поверхности просохнуть в течение 30 минут перед нанесением защитного слоя.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 30 минут;
- нанесение защитного покрытия – через 30 минут.

Очистка: очищайте инструменты и оборудование водой с мылом.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

Держите подальше от детей!

Беречь от замораживания!

Срок хранения: 5 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,
5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд»
Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru