

## **VARATHANE® WOOD REFRESHER** **СРЕДСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ И ПОЛИРОВКИ ПОКРЫТИЙ**

VARATHANE® WOOD REFRESHER – средство для восстановления привлекательного вида покрытий. Быстрое и простое решение для полного обновления внешнего вида пола и других деревянных поверхностей.

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:**

- восстанавливает и оживляет деревянные поверхности, цвет которых стал унылым и блеклым;
- удаляет признаки износа покрытия без зашкуривания;
- создает прозрачное твердое защитное покрытие на поверхности;
- придает глянцевый блеск;
- подходит для восстановления деревянного пола, который был ранее покрыт полиуретановым или лаковым защитными покрытиями, а также шеллачным составом;
- также подходит для восстановления внешнего вида пола из ламината, рекомендуется использовать после «Средства для улучшения адгезии без зашкуривания» VARATHANE®;
- для внутренних работ.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** восстановление и защита ранее покрытых лаком деревянных полов, полов с заводским покрытием, паркетных полов, полов из ламината; мебели, дверей, декоративных панелей и т.д.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** глянцевое прозрачное твердое покрытие.

**СОСТАВ:** акрил-уретановый, водный. **ЛОВ:** менее 140 г/л.

**УПАКОВКА:** флакон 0,946 л.

**ВЕС:** 1,02 кг/л.

**РАСХОД:** 10м<sup>2</sup>/0,946 л.

**ИНСТРУМЕНТ:** кисть, аппликатор, пористая губка.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Удалите всю пыль и грязь с поверхности влажной тряпкой. VARATHANE® WOOD REFRESHER совместим со всеми типами ранее обработанных деревянных поверхностей, но не совместим с восковым покрытием. Проведите тест на присутствие воска на поверхности. Для этого протирайте поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Если тряпка двигается с затруднениями, значит воск присутствует на поверхности. Чтобы растворить и удалить воск с поверхности, протрите поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом, до чистого состояния.

### **НАНЕСЕНИЕ**

Условно разделите поверхность на участки 1м\*1м и приступайте к поэтапной работе по восстановлению покрытия пола. Для этого пропитайте губку или аппликатор «восстановителем» и начинайте втирать состав в поверхность пола Z-образными движениями по направлению волокон древесины до равномерного укрытия. Как только тщательно проработаете первый условный участок, приступайте к следующему. При необходимости, нанесите второй слой через 2-4 часа после первого нанесения.

Для полов из ламината: сначала обработайте поверхность «Средством для улучшения адгезии без зашкуривания» VARATHANE®, затем нанесите VARATHANE® WOOD REFRESHER.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** при температуре 21°C и относительной влажности 50%:

- до отлипа – 1-2 часа;
- повторное покрытие – 2-4 часа;
- полное отверждение – 24 часа.

**Очистка:** очищайте инструменты и оборудование водой с мылом.

**Меры предосторожности:** обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

**Держите подальше от детей!**

**Беречь от замораживания!**

**Срок хранения:** 5 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.

**Претензии по качеству продукции** Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,

5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд»

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт [www.arluma.ru](http://www.arluma.ru)