

VARATHANE® PREMIUM POLYURETHANE **ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОРГАНОРАСТВОРИМЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

VARATHANE® PREMIUM POLYURETHANE – лак, превосходящий другие известные марки полиуретановых лаков на масляной основе по прозрачности, подчеркнет естественную красоту и фактуру древесины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- обладает непревзойденной долговечностью, износостойкостью и ударопрочностью;
- подходит для поверхностей с интенсивным использованием и подвергающихся частому мытью;
- обеспечит деревянным поверхностям экстразащиту от истирания, царапин, сколов и отщелкивания;
- высокоэластичный, устойчив к отслаиванию, растрескиванию и структурному разрушению;
- устойчив к воздействию бытовых химикатов, в том числе проливам алкоголя;
- защищает поверхность от грязи, просачивания и разрушительного действия воды;
- предотвращает образование грибка и плесени в древесине;
- самовыравнивающаяся композиция, не оставляет следов от кисти;
- высокая заполняющая способность: заполняет дефекты древесины, выравнивая ее поверхность;
- придаст поверхности стойкий блеск с теплым, золотистым оттенком, который не тускнеет со временем;
- супербыстросохнущее покрытие;
- для бытового и коммерческого применения;
- для внутренних работ.

АДГЕЗИЯ: обладает отличной адгезией к новым или ранее тонированным деревянным поверхностям, бетону, камню, кирпичу, пластику.

Ограничения: не рекомендуется для линолеума, виниловой или керамической плитки, металла.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для покрытия мебели для жилых комнат и кухонь, межкомнатных дверей, плинтусов, панельных обшивок, перил лестниц, декоративных элементов, молдингов, торгового оборудования, перегородок, столешниц, барных стоек, мебели для гостиниц.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: прозрачное покрытие (глянцевое, полуглянцевое, сатин).

СОСТАВ: уретано-алкидный + орг. растворители. **ЛОВ:** менее 350 г/л.

УПАКОВКА: банка 0,946 л или 3,78 л.

ВЕС: 0,9 кг/л.

РАСХОД: 13 м²/0,946 л или 52 м²/3,78 л.

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с натуральной щетиной, аппликатор, краскопульт.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее покрытые поверхности

Для лучшей адгезии поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков восков, жира, масел, шеллака, лаков, плесени и полиролей. Удалите воск смывкой для воска, шеллак - смывкой для красок, плесень - при помощи 10% раствора бытового отбеливателя и воды. Старые покрытия в плохом состоянии должны быть удалены шлифованием наждачной бумагой с зернистостью №150-220 до получения гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Непокрытые поверхности

Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью №150-220 и удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Если используется наполнитель или шпаклевка, убедитесь, что они не содержат воска и дайте достаточно времени для их высыхания.

Окрашенные или тонированные поверхности

Поверхность должна быть тщательно очищена и просушена перед нанесением лака.

НАНЕСЕНИЕ

Обратите внимание! Нанесение лака на белые или слегка окрашенные поверхности может вызвать изменение цвета. Не применять при прямом солнечном освещении.

Наносить при температуре от 13°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%. Более низкие температуры и/или высокая влажность увеличивают время высыхания. Также большее время высыхания может быть в результате нанесения на красное дерево, кедр или другие породы дерева с высоким содержанием масла, или при нанесении на некоторые покрытия.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением и помешивайте во время использования. Во избежание появления воздушных пузырьков на лакируемой поверхности, не встряхивайте содержимое банки и не наносите лак валиком с длинным ворсом (можно использовать валик с ворсом менее 0,5 см, например, велюровый).

Наносить минимум в два слоя с 4х часовым промежутком между ними. Наносить последующий слой, только когда первый просох до прозрачного твердого покрытия. При необходимости проведите легкое межслойное шлифование наждачной бумагой №320, только если между нанесением слоев прошло более 12 часов. Удалите образовавшуюся пыль влажной тряпкой, дайте поверхности просохнуть.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при температуре 21°C и относительной влажности 50%:

- до отлипа – 1-2 часа;
- повторное покрытие – 4 часа;
- легкий трафик – 24 часа;
- полное отверждение – 72 часа.

Очистка: очищайте инструменты и оборудование уайт-спиритом или растворителем для красок.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

Держите подальше от детей!

Срок хранения: 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд»

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru