

## METALLIC ACCENTS CLEAR TOPCOAT

### ЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК

METALLIC ACCENTS CLEAR TOPCOAT – акриловый прозрачный защитный лак на водной основе.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- создает УФ-стойкое, не желтеющее, долговечное покрытие;
- обеспечит долговременную защиту декоративных покрытий, таких как RUST-OLEUM® METALLIC ACCENTS, MULTISPEC STONE ACCENTS, AMERICAN ACCENTS® CRACKLE CREATIONS KIT и других, от истирания и сколов, увеличивая срок службы и продлевая яркость покрытий;
- защитит поверхности в условиях повышенной влажности и интенсивной эксплуатации;
- быстросохнущий;
- легкий в нанесении;
- на водной основе, практически без запаха;
- для внутренних и наружных работ.

**АДГЕЗИЯ:** великолепная адгезия к гипсокартону, оштукатуренной поверхности, полиуретану, металлу, дереву. Совместим с любыми типами красок в качестве верхнего защитного покрытия.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** защитит любые окрашенные поверхности, например, стены, двери и мебель от износа даже в условиях повышенной влажности и трафика (ванные комнаты и кухни).

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** кристально прозрачное полуматовое покрытие.

**СОСТАВ:** акриловый, водный. **ЛОВ:** менее 300 г/л.

**УПАКОВКА:** банка 0,946 л.

**ВЕС:** 1,09-1,16 г/л.

**РАСХОД:** 12 м<sup>2</sup>/0,946 л. Зависит от типа и пористости поверхности, а также способа нанесения.

**ИНСТРУМЕНТ:** качественная кисть с мягкой щетиной, валик с коротким ворсом (например, велюровый с ворсом 0,5 см), краскопульт.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности водой с мылом или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.

Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или наждачной бумагой №80-150.

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии.

Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (материруйте) наждачной бумагой или абразивной губкой с зернистостью №180-220 для улучшения адгезии последующего покрытия.

Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите влажной безворсовой тряпкой и тщательно просушите поверхность.

Свежеокрашенные поверхности должны просохнуть в течение 24-48 часов перед нанесением лака.

#### НАНЕСЕНИЕ

Наносите лак снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях. Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Избегайте нанесения под прямым солнечным светом или на горячие поверхности.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием. Не разбавлять.

Нанесение кистью или валиком: избегайте чрезмерного давления на кисть или валик, т.к. это будет уменьшать толщину защитной пленки и снижать защитные свойства покрытия. Наносите лак легкими уверенными движениями, чтобы обеспечить равномерное распределение лака и гладкость покрытия.

Нанесение краскопультом: разбавьте продукт чистой водой (до 10% от объема лака). Используйте HVLP-распылитель с воздушным компрессором. Держите распылитель на расстоянии 25-35 см от окрашиваемой поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте распылитель на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении.

Нанесите минимум 2 слоя лака с интервалом 30 минут между нанесениями.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** (при температуре 21°C и относительной влажности 50%).

- до отлипа – 30 минут;
- повторное нанесение – через 30 минут;
- легкое использование – 2 часа;
- полное высыхание – 24 часа.

**Очистка:** очищайте инструменты теплой водой с мылом сразу после использования.

**Меры предосторожности:** может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор. Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

**Держите подальше от детей!**

**Беречь от замораживания!**

**СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

**Претензии по качеству продукции** Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт [www.arluma.ru](http://www.arluma.ru).