

METALLIC PAINT COLEECTION™

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИКА

METALLIC PAINT COLEECTION™ - уникальная палитра красок, созданная для придания вашим поверхностям элегантно мерцающего покрытия. Основу красок составляют настоящие частицы металла, микротальк и обычные пигменты, благодаря которым цветовые оттенки не тускнеют долгие годы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- содержит УФ-фильтры, не выцветает и не тускнеет;
- краски произведены на водной основе, без вредных растворителей, и не представляют опасности для здоровья людей или животных;
- перед окрашиванием необходимо загрунтовать поверхность;
- быстросохнущая;
- легка в нанесении;
- для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к любым загрунтованным поверхностям.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для создания акцентных стен; окрашивания потолков; стилизации колонн, полиуретановых элементов отделки, стеновых панелей; декорирования мебели и предметов интерьера.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: элегантно мерцающее покрытие с эффектом металла.

СОСТАВ: частицы настоящего металла, перламутровые и обычные пигменты, микротальк, акрил, водный. **ЛОВ:** 350 г/л.

УПАКОВКА: банка 0,177 л.

РАСХОД: 1,73 м².

ИНСТРУМЕНТЫ: высококачественная кисть, валик, краскопульт HVLP.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности водой с мылом или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.

Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или наждачной бумагой №80-150.

Ранее покрытие поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии.

Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой или абразивной губкой с зернистостью №180-220 для улучшения адгезии последующего покрытия.

Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите влажной безворсовой тряпкой и тщательно просушите поверхность.

Перед нанесением краски загрунтуйте поверхность адгезионным грунтом ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3® WATER-BASE PRIMER и оставьте сохнуть на ночь.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре от 14°C до 29°C и относительной влажности менее 85 %.

Если окрашиваемая поверхность уже была ранее покрыта краской, опробуйте продукт на совместимость на незаметном участке. Рекомендуется подготовить образец материала для тестирования перед началом окрашивания, чтобы проконтролировать цвет и технику нанесения краски.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием для равномерного распределения пигментов!

Нанесение кистью:

- выбор качественного инструмента играет определяющую роль во избежание образования полос на окрашенной поверхности;
- условно разделите поверхность на зоны комфортной проработки поверхности (0,5мX 0,5м);
- наносить краску рекомендуется короткими быстрыми мазками кисти в одном направлении;
- обязательно тщательно растирайте краску при нанесении на вертикальные поверхности, во избежание образования потёков;
- для максимального металлического блеска наносить в 2-3 слоя с соблюдением временного интервала между нанесениями.

Нанесение валиком:

- условно разделите поверхность на зоны комфортной проработки поверхности (1мX1м);
- сначала тщательно прокрасьте угол комнаты (или окрашиваемого объекта) качественной кистью;
- не давите на валик слишком сильно, чтобы поверхность была равномерной;
- поэтапно, участками не более 1X1м, окрашивайте стену, поддерживая влажный край;

- финальный мазок должен спускаться сверху вниз, или от потолка к полу!

Эта процедура будет минимизировать нахлесты, правильно ориентировать металлические частицы и обеспечит однородное покрытие.

Проработав таким образом один участок, приступайте к последующему и повторяйте такую же схему нанесения.

Нанесение краскопультom: при необходимости разбавьте краску чистой водой. Разбавляйте осторожно, т.к. чрезмерное разбавление краски приведет к снижению укрывистости и ухудшению внешнего вида покрытия.

Используйте пистолет с соплом 0,7-0,8 мм, давление не должно превышать 2-3 атм. При использовании пистолета с большим диаметром сопла, возникает риск неравномерного (сгустками) распределения металлического пигмента по поверхности! Наносите краску сплошной полосой, удерживая пистолет на расстоянии 30-45 см от стены. Каждый последующий проход должен на треть находить на предыдущий. Поэтапно, участками не более 1X1м, окрашивайте поверхность:

- сначала равномерными движениями вверх-вниз,
- затем влево-вправо, до равномерного вида покрытия,
- завершайте окрашивание диагональными движениями, до равномерного вида покрытия.

Не использовать компрессоры турбинного типа и системы безвоздушного распыления.

Во избежание образования капель и потеков на вертикальной поверхности, наносить краску в 3 очень легких слоя. Финальный слой наносить медленным движением, чтобы равномерно укрыть всю поверхность, без не прокрашенных участков. Проработав таким образом один участок, приступайте к последующему, повторяя такую же схему нанесения.

Поверхности, подверженные воздействию влаги и повышенному износу, рекомендуется покрыть матовым прозрачным лаком American Accents Matte Clear, через 2 часа после нанесения последнего красочного слоя для внутренних поверхностей и через 24 часа – для наружных поверхностей.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%).

- до отлипа – 1 час;
- повторное нанесение – через 30 минут;
- полное высыхание – 24 часа.

Очистка: очищайте инструменты и оборудование мылом и теплой водой сразу после использования.

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

Беречь от замораживания!

Примечание: если продукт замерзнет, позвольте ему оттаять и нагреться до комнатной температуры. Тщательно перемешайте перед использованием.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.