

CHALKED ULTRA MATTE PAINT

УЛЬТРАМАТОВАЯ КРАСКА

RUST-OLEUM® CHALKED ULTRA MATTE PAINT - обеспечит гладкое, ультраматовое покрытие с великолепными укрывистостью и адгезией. Преобразит и восстановит внешний вид стен, потолков, мебели и предметов домашней обстановки. Поверхность может быть покрашена или искусственно состарена по вашему желанию, с эффектом состаренной временем поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- создает гладкую, бархатистую, матовую поверхность;
- самогрунтующаяся, не требует специальной подготовки поверхности и предварительного грунтования;
- достаточно одного слоя на большинстве поверхностей;
- экономичный расход;
- легка в нанесении;
- покрытие может быть легко состарено, придавая поверхности благородный, «винтажный» внешний вид;
- быстросохнущая;
- для внутренних работ.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: элегантное гладкое бархатистое ультраматовое покрытие.

ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ к дереву, металлу, керамике, стеклу, холсту и другим тканым покрытиям и др.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для окрашивания стен и потолков в помещениях, для украшения и восстановления мебели, предметов домашней обстановки, декоративных элементов и др.

СОСТАВ: акрил, диоксид титана, гликолевый эфир, вода. **ЛОВ:** менее 75 г/л.

УПАКОВКА: банка 0,887 л.

ВЕС: 1,6-1,65 кг/л.

РАСХОД: 13,5 м²/0,887 л при нанесении кистью или валиком; 19 м² при распылении.

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с мягкой синтетической щетиной, валик с коротким ворсом (до 0,5 см), HVLP-распылитель.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Смойте с поверхности всю пыль, грязь, жировые или масляные пятна, солевые или химические загрязнения мыльной водой или специальными чистящими средствами и дайте просохнуть. Удалите растрескавшуюся или отслоившуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или шлифованием. Слегка отшлифуйте (матируйте) глянцевые поверхности. Чтобы удалить воск, протрите поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Не требуется предварительное грунтование для большинства поверхностей. При желании, для создания превосходной адгезии на новых или ранее окрашенных деревянных поверхностях, в качестве грунта используйте адгезионный грунт ZINSSER® 1-2-3. Можно использовать в качестве грунта Painter's Touch Flat White.

Финишное нанесение CHALKED ULTRA MATTE PAINT можно проводить через 2 часа после грунтования.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%. Тщательно перемешайте содержимое банки, чтобы обеспечить равномерное распределение красящего пигмента. Не встряхивать перед нанесением, чтобы избежать образования пузырьков воздуха на окрашиваемой поверхности!

Разбавление не требуется. В жаркое, сухое время добавьте 60 мл свежей воды на банку 0,946 л, чтобы увеличить время высыхания. Избегайте окрашивания под прямым солнечным светом или на горячих поверхностях.

Кисть: при нанесении не допускайте избыточного давления на кисть, т.к. это приведет к уменьшению толщины красочного слоя и защитных свойств покрытия. Делайте легкие, равномерные мазки вдоль волокон древесины, чтобы обеспечить ровное и гладкое покрытие.

Валик: для окраски больших площадей можно использовать валик с коротким ворсом. При необходимости допустимо разбавление водой до 10% от объема краски. Не допускайте чрезмерного давления на валик при нанесении, чтобы избежать потеков краски и истончения красочной пленки.

HVLP-распылитель: при окраске краскопультom HVLP используйте сопло 1-1,5 мм при давлении 2-2,5 атм. Допустимо разбавление водой до 25% от объема краски. Держите распылитель на расстоянии 35-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте распылитель на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении, избегая потеков и капель.

Обратите внимание: при разбавлении снижается укрывистость краски.

Повторное покрытие можно наносить через 2-4 часа, если это необходимо.

Примечание: для защиты окрашенных поверхностей, предназначенных для влажной уборки, или высоконагруженных поверхностей, используйте защитный лак Rust-Oleum Chalked Clear Protective Topcoat. Также можно использовать матовый лак для внутренних работ на водной основе VARATHANE® CRYSTAL CLEAR POLYURETHANE. Перед нанесением защитного лака проведите тестовый выкрас в незаметном месте, чтобы удостовериться в сохранении нужного вам цвета.

Состаривание покрытия

При желании, покрытие может быть состарено и создан «винтажный» внешний вид. Для этого слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой или абразивной губкой с зернистостью от мелкой до средней, №360-№600.

Эту процедуру можно проводить через 2 часа после окрашивания. Чем более «винтажный» вид Вы планируете создать, тем крупнее должна быть зернистость абразива.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

- до отлипа – 30 минут;
- легкое использование – 1-2 часа;
- повторное нанесение – 2-4 часа;
- нанесение защитного покрытия – 2-4 часа.

Очистка: очищайте кисти и инструменты водой с мылом.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

Держите подальше от детей!

Беречь от замораживания!

Срок хранения: 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», www.arluma.ru.